

SPACE SHOT[®]
スペースショット

新発売 強酸性クリーナー

石用洗剤

《変色・腐食・白抜けしない洗剤》

《但し艶は無くなります》

大理石
トラバーチン
ライムストーン
砂岩
コンクリート

直接原液に
手をふれても **安全**

《艶は無くなりません》

御影石(鏡面仕上)
磁器タイル
コーキング目地
一般ガラス

1ガロン
(3.78L)




5ガロン
(18.9L)



原液
使用

特長

塗ってコスルだけで水アカ・エフロ・カルキ汚れが落ちる(30分以上置いた場合)



塗ってコスルだけでキレイに

作業例1 御影石のバーナー仕上げ

御影石の床にできた黒ずみや重度の汚れ、養生テープの糊の跡を除去します(原液を使用)。

1. サビ落しの原液をムラなく塗布してから、ポリッシャーをかけて汚れを除去します。
2. 除去後、中和のために、スペースショットの「外壁用洗浄剤」を100倍に希釈し、その液を使ってポリッシャーをかけます。
3. 汚水を回収したら作業は完了です。



使用前 養生テープの跡が残っています。



使用後

作業例2 レストランの外壁(タイル仕上げ)

レストランの長年の汚れ。排煙や油などが組み合わさった汚れを除去します(原液を使用)。

1. 原液をムラなくローラーで薄く塗布したあと、ブラシで擦って、拭き上げます。
2. その後、中和のために、スペースショットの「外壁用洗浄剤」を50倍に希釈し、その液を噴霧します。
3. 液を拭き取ったら作業は完了です。



使用前 看板を外した跡の排煙の油・複合汚染の汚れ。



使用後

化学薬品名

化学薬品名	キャスナンバー	重量	PEL
リン酸	7664-38-2	18.9%	
エタノール	64-17-5	1.11%	
塩酸	7647-01-0	0~1	5ppm
亜鉛		0~1	0.05ppm
染色剤	N/A(該当なし)	0~1	
水	7732-18-5	30%以上	

分析試験成績書

依頼者
オーブ・テック株式会社

検体名
石用洗剤

試験依頼先
財団法人日本食品分析センター

試験成績書発行年月日
平成16年10月22日

試験成績書発行番号
第104100808-001号

平成16年10月05日当センターに提出された左記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験項目	結果	検出限界	注	分析方法
p-ジクロロベンゼン	検出せず	1ppm		ガスクロマトグラフ-質量分析法
スチレン	検出せず	1ppm		ガスクロマトグラフ-質量分析法
トルエン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホルムアルデヒド	検出せず	50ppm	1	アセチルアセトン吸光度法
リン酸(P ₂ O ₅ として)	18.9%			ICP発光分析法
pH	1.68未満			ガラス電極法
エタノール	1.11%			ガスクロマトグラフ法
重金属(Pbとして)	検出せず	5ppm	2	硫化ナトリウム比色法
鉛	検出せず	0.05ppm		原子吸光度法
亜鉛	0.52ppm			原子吸光度法
1,4-ジオキサン	検出せず	1ppm		ガスクロマトグラフ-質量分析法

注1. 検出限界は検体由来する測定上の妨害物質のため、50ppmとした。
注2. 検出限界はきょう雑物の影響のため、5ppmとした。

以上

【特長】	●粘りがあるので垂直面に掛けても垂れにくくなっています。●主な成分がリン酸塩(食肉・飲料水で使用)で出来ていますので安全に使用出来ます。●この酸性洗剤は、頑固な錆び・油汚れ・スケール・炭化した油・水垢・石等のもらい錆びを除去します。●壁面に付着したモルタルも除去します。●銅・真鍮の錆は30分前後塗って置くだけで除去出来ます。中和剤は、スペースショットの「外壁用洗浄剤」を使用して下さい。●トイレ用コート剤・ワックスは除去しません。
【使用対象物】	●鏡面仕上げの天然大理石・トラバーチン・ライムストーンは、汚れが取れて変色・腐食・白抜けはありませんが、艶は完全になくなります。●御影石バーナー仕上げ・鏡面仕上げ・コンクリート・砂岩・レンガ・テラコッタ・トイレの陶器・便器磁器・タイル・コーキング目地は、変色なく、艶はそのまま残ります。●シリコン目地・銅鉄・電着アルミ・アクリル板・フロートガラス●モルタル・セメントの除去●ガラスのカルキの除去(白化現象)
【使用方法】	●洗浄剤を汚れた面に直接塗って後は必ず水又はスペースショット「外壁用洗浄剤」で中和して洗い流して下さい。●刷毛等でムラなく塗って下さい。●頑固な汚れの時は、(アルミ・ステンレスは除く)1時間以上置いて下さい。●頑固な場合30分置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦って下さい。●原液使用です。一回で除去出来ない場合は、再度行って下さい。90%以上除去出来ます。●スプレーで噴霧する時は、顔を離して下さい。
【使用上の注意】	●天然大理石・トラバーチン・ライムストーン・パネル・モルタルは、艶はなくなります。●焼付塗装には使用しないで下さい。●ステンレス・アルミは、塗ってから10分以内で水処理又はスペースショットクリーナーの洗剤で中和して下さい。●本洗浄の前に必ずテストして素材への腐食・変色・光沢の安全性を確認して下さい。●熱線反射ガラスのフィルムは、侵されます。●直射日光の当たる場所に置かないで下さい。●幼児の手の届かない所に保管して下さい。
【応急手当て】	●万一目に入った場合は、大量の水で洗い流し、刺激があるようなら医師に相談して下さい。●飲み込んでしまった場合はすぐに酸化マグネシウム入りミルクか重曹の薄い水溶液をスプーン一杯飲んで続けて大量の水を飲んで下さい。
【その他】	●他の化学薬品と混合しないで下さい。●植栽等には、養生して下さい。●ゴム手袋、保護眼鏡を着用して下さい。●狭い所では十分換気をしながら作業して下さい。

商 品	1ガロン(3.78L) 5ガロン(18.9L)
-----	----------------------------

特約代理店

資料請求・見本・安全性データ請求は下記のFAXにて、
住所・電話番号・社名・お名前を記入して送ってください。

輸入総発売元



ORB TECH

オーブ・テック株式会社

TEL. 03-5997-1691 FAX. 03-5997-1689