

「レギュラーワックス」

Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー・木製フローリング床
〈コストダウン、CO₂削減ワックス〉

今までにない固いワックス



- 開封しても劣化しない
- 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要)
- 耐水性 (屋外の素材に使用可能、数年間耐久性有り)
- 耐油性 (食用油で黒くならない、数年間耐久性有り)
- 美容液に無反応(アンモニア等)
- 塩・エンカル(路面凍結剤)に無反応
- 水に濡れていても非常にスベリにくい(転倒事故防止)
- 不慣れな人でも最高の管理が可能(高速バフ掛け)

下記使用素材=他用途=
いろいろなものに塗布可能

Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー
 木製フローリング床、ステンレス、銅・真鍮
 アルミニウム、アクリル板

環境・
耐久性
9冠王

ワックスの**9冠王**

作業性
10冠王

- 耐水性 (屋外の素材に使用可能、数年間耐久性有り) **1** 何年経っても黄変しない
- 耐油性 (食用油で黒くならない、数年間耐久性有り) **2** 乾燥後すぐ高速バフ掛け可能
- 美容液に無反応 (アンモニア等) **3** 水に濡れていても非常にスベリにくい (転倒事故防止)
- 塩・エンカル (路面凍結剤) に無反応 **4** 不慣れな人でも最高の管理が可能 (高速バフ掛け)
- 凍った缶・熱い缶コーヒーを置いても白化しない **5** 乾燥が最高に速い (作業の短縮)
- すべての素材に対して密着性が抜群で最強の硬度 **6** 光沢度・透明度が劣化しない
- 高耐ヒールマーク性・スカップマーク性 **7** 最高度の鏡面仕上げ (薄塗り4回塗布で85~90)
- シックハウス症候群対応・環境ホルモン対応・PRTR法対応 **8** 高密度=不揮発分25%でも軽く延びる
- ワックスが凍っても解凍後使用可能 **9** 誰でも最高の仕上げ (最高のレベリング)
- 10** ハク離剤は、無公害ですべての素材に使用可能なスペースショット「外壁用」4倍希釈

**日常清掃はポリッシャー不要、水洗不要(食用油汚れのみ洗剤洗浄後水洗必要)
日常は高速バフ掛けのみ=CO₂削減=ハクリ作業は何年も不要**



Pタイル



フローリング




ホモジアンタイル



長尺シート

【種類】
【成分】
【液性】
【光沢度】
【標準使用量】

アクリル性フロアーワックス
アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、ディエチレン・グリコール・モノメチル・エーテル、亜鉛
弱アルカリ PH8.0~9.0
コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
1回当たり 約10.5/㎡(約400㎡/1ガロン 3.785L 約1,800㎡/5ガロン 18.9L)ワックスは薄塗りして下さい。



ワックス硬化の方法
(今までにない固いワックス)

薄く塗って乾燥後、一層目から高速バフ掛けをして下さい。1日で4層塗布し4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります。(当日バフ掛けは、Pタイル・リノリューム一部のフローリングだけ)

【使用方法】

- ①塗布する床面のごみ・汚れ・土砂等を完全に除去します。そして必ず綺麗に水洗いをして下さい。
- ②古いワックスをはく離してからスペースショット又は中性洗剤で表面洗浄して下さい。その後水で十分に水洗いをして(2回)、完全に乾燥してから塗布して下さい。
- ③床面乾燥後、床面にムラ無く均一に薄く塗布する。各被膜を次の被膜施工前に乾燥させる。どんなに薄く塗布しても艶が出ますので、安心して作業が出来ます。
- ④ドライヤー(送風乾燥機)・自然乾燥後、塗り重ねて下さい。できれば4回塗布して下さい。
- ⑤乾燥後高速バフ掛けをすると硬化します。コットンパッド、ピンク・白パッド、1ヶ月後獣毛入りパッドを使用。
- ⑥塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常に綺麗なものを使用して下さい。
- ⑦表面洗浄でスペースショット「外壁用」を使用する場合は、100倍以上希釈して下さい。

【ワックスが塗布できない場合】

密着剤スペースシャイン「プライマーコート」薄く一層塗って下さい。乾燥後「レギュラーワックス」を上記のように塗って下さい。いろいろな素材に対応出来ます。

【使用上の注意】

冬場静電気が発生しますので、スペースショット「外壁用」を100倍以上希釈してモップで拭き上げて下さい。スペースショットが静電気防止になります。又はスペースウルトラリストア「ワックス硬化光沢復元剤」も静電気防止になります。

【保管及び取扱】
【応急手当て】

- 用途以外は使用しないで下さい。●ワックス塗布後、乾燥するまで歩かないで下さい。●他の溶剤・ワックス・洗剤は混入しないで下さい。●真鍮・大理石・白木等には使用しないで下さい。●容器・計量計・カップ・バケツ・モップ等は、スペースシャイン専用にして下さい。●一旦使用したワックスは、元の容器に戻さないで下さい。●ワックス液が、衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流して下さい。●ワックス使用後は、密封して転倒・落下してもこぼれないようにして下さい。●凍結したら解凍してから使用して下さい。●ハクリ後十分水洗いしないと変色の原因になります。●金属製バケツにワックスを入れないで下さい。変色します。●塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすく転倒事故になるので立ち入らないで下さい。●排水溝、小川、河川又は地面に廃棄しないで下さい。●作業中はゴム手袋等を使用して下さい。●洗剤の濃度が高かったり、過度に使用するとワックスの硬度が下がり、引っ掻きキズが出来ます。
 - 子供の手の届かない所に保管。●訓練を受けた作業者のみ使用。●保管中は、容器を閉じた状態にする。目、皮膚、服装に触れさせない。
- 皮膚：水で洗い流す。刺激・炎症が消えない場合、医師にみてもらおう。
目：目を開いたまま水で洗い流す。医師にみてもらおう。
吸引：新鮮な場所に移し、症状が消えない場合、医師にみてもらおう。
飲み込み：大量の水を飲ませて吐かせ、医師にみてもらおう。

【その他】

詳細な注意事項が必要な場合には、製品安全性データシート(MSDS)を参照下さい。



特約代理店

資料請求・見本・安全性データ請求は下記のFAXにて、住所・電話番号・社名・お名前を記入して送ってください。

輸入総発売元 **ORB TECH**
オーブ・テック株式会社
TEL. 03-5997-1691 FAX. 03-5997-1689