

SPACE SHINE®
スペースシャイン

1ガロン
(約4kg)



多用途ワックス

Pタイル用

リノリウム用

ラバータイル用

テラゾー用

木製フローリング床用

10年以上経っても黄変しない
(数年間ハク離不要)

耐水性 (屋外の素材に使用可能、
数年間耐久性有り)

耐油性 (食用油で黒くならない、
数年間耐久性有り)

耐エチルアルコール性 (クワット256倍希釈液・病院
使用のウエルパスに無反応)

美容液に無反応 (アンモニア等)

塩・エンカル (路面凍結剤) に無反応

水に濡れていても非常に
スベリにくい (転倒事故防止)

不慣れな人でも最高の管理が可能
(高速バフ掛け)



耐水性

耐油性 (食用油で黒くならない、数年間耐久性有り)

耐エチルアルコール性 (クワット256倍希釈・病院使用)
のウエルパスに無反応

尿・美容液 (アンモニア等) に強い

塩・エンカル (路面凍結剤) に無反応

凍った缶・熱い缶コーヒーを置いても白化しない

色々な素材に密着性が抜群で最強の硬度

高耐ヒールマーク性・スカッフマーク性

シックハウス症候群対応・環境ホルモン対応・PRTR 法対応

ワックスが凍っても解凍後使用可能 (1回のみ)



1 10年経っても黄変しない

2 乾燥後すぐ高速バフ掛け可能

3 水に濡れていても非常にスベリにくい (転倒事故防止)

4 経験の無い人でもスジが出来ない

5 乾燥が最高に早い

6 光沢度・透明度が劣化しない=10年経っても劣化しない

7 最高度の鏡面仕上げ (薄塗り4回塗布で85~90)

8 高密度=不揮発分25%でも軽く延びる

9 誰でも最高の仕上げ (最高のレベリング)

10 ハク離は簡単

依頼者 オーブ・テック株式会社
 検体名 ワックス(スペースシャイン)
 付記事項 米国製

試験依頼先 財団法人日本食品分析センター
 試験成績書発行年月日 平成14年8月29日
 試験成績書発行番号 第102081879-002号

■主なシックハウス物質

第102081879-002号
 2002年(平成14年)08月29日

2002年(平成14年)08月13日当センターに提出された左記検体について分析試験した結果は次のとおりです。
 分析試験結果

分析試験項目	結 果	検出限界	注	分析方法
ホルムアルデヒド	検出せず	5ppm		アセチルアセトン吸光光度法
トルエン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
p-ジクロロベンゼン	検出せず	1ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
キシレン				
o-キシレン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
m-キシレン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
p-キシレン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
エチルベンゼン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法

以 上

■主な環境ホルモン物質

第102083604-001号
 2002年(平成14年)10月24日

2002年(平成14年)09月25日当センターに提出された左記検体について分析試験した結果は次のとおりです。
 分析試験結果

分析試験項目	結 果	検出限界	注	分析方法
アミトロール	検出せず	1ppm		高速液体クロマトグラフ法
フタル酸ジエチル	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
ノニルフェノール	検出せず	5ppm		液体クロマトグラフィー質量分析法
4-n-オクチルフェノール	検出せず	5ppm		液体クロマトグラフィー質量分析法
4-left-オクチルフェノール	検出せず	5ppm		液体クロマトグラフィー質量分析法

以 上

適応素材 ●光沢度・透明度が落ちない ●黄変しない ●だれでもめれる

SPACE SHINE



リノリウム



Pタイル



体育館の床



フローリング




人造大理石
(テラゾウ)

※注意：白木、モルタル、鉄、亜鉛には
使用出来ません。

- 【種類】 アクリル性フロアーワックス
 【成分】 アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、ディエチレン・グリコール・モノメチール・エーテル、亜鉛
 【液性】 弱アルカリ PH8.0~9.0
 【光沢度】 コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
 【標準使用量】 1回当たり 約10.5m²(約400m²/1ガロン 3.785L 約1,800m²/5ガロン 18.9L) ワックスは薄塗りして下さい。
 【使用方法】 1. 塗布する床面のごみ・汚れ・土砂等を完全に除去します。そして、必ず綺麗にリンスをして下さい。
 2. 古いワックスをはく離してからスペースショット「フロアクリーナー」で表面洗浄して下さい。その後水で十分にリンスをして(2回)、完全に乾燥してから塗布して下さい。
 3. 床面乾燥後、床面にムラ無く均一に薄く塗布する。各被膜を次の被膜施工前に乾燥させる。どんなに薄く塗布しても艶がでますので、安心して作業して下さい。
 4. ドライヤー(送風乾燥機)・自然乾燥後、塗り重ねて下さい。初回は薄塗りで4回塗布して下さい。
 5. 乾燥後高速バフ掛けをすると硬化します。
 6. 塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常に綺麗なものを使用し、モップは塗布中乾燥させない様にして下さい。
 7. 表面洗浄でスペースショット「外壁用」を使用する場合は、50倍以上希釈して下さい。

- 【使用上の注意】 ●用途以外は使用しないで下さい。●ワックス塗布後、乾燥するまで歩かないで下さい。●他の溶剤・ワックス・洗剤は混入しないで下さい。●容器・設置計・カップ・バケツ・モップ等の物はスペースシャイン専用にして下さい。●一旦使用したワックスは、元の容器に入れないで下さい。●ワックス液が、衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流して下さい。●ワックス使用後は、密封して転倒・落下してもこぼれないようにして下さい。●ハクリ後十分リンスされないと変色の原因になります。●金属製バケツにワックスを入れないで下さい。変色します。●塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすく転倒事故になるので中に入らないで下さい。
 ●排水溝、小川、河川又は地面に廃棄しないで下さい。●洗剤の濃度が高かったり、過度に使用するとワックスの硬度が下がり、引っ掻きキズが出来ます。
 【保管及び取扱】 ●子供の手の届かない所に保管。●保管中は、容器を閉じた状態にする。●目、皮膚、服装に触れさせない。
 【応急手当て】 皮膚：水で洗い流す。刺激・炎症が消えない場合、医師にみてもらう。
 目：目を開いたまま水で洗い流す。医師にみてもらう。
 吸引：空気の新鮮な場所に移し、症状が消えない場合、医師にみてもらう。
 飲み込み：大量の水を飲ませて吐かせ、医師にみてもらう。
 【その他】 詳細な注意事項が必要な場合には、製品安全性データシート(SDS)を参照下さい。



特約代理店

資料請求・見本・安全性データ請求は下記のFAXにて、
住所・電話番号・社名・お名前を記入して送ってください。

輸入総発売元

ORB TECH
 オーブ・テック株式会社

TEL. 03-5997-1691 FAX. 03-5997-1689